

ET Reparaturasphalt

RA 0/3 / 0/5 / 0/8 / 0/11 / 0/16

Produktbeschreibung

ET Reparaturasphalt ist ein polymermodifiziertes, bituminöses Kaltmischgut für das Instandstellen von Asphalt- und Betonbelägen.

Anwendungsbereiche

ET Reparaturasphalt ist universell einsetzbar, z.B. für das Ausführen folgender Arbeiten:

- Ergänzung des Belages nach Schachtversetzungen
 - Schliessen von Schlaglöchern in Fahrbahnen
 - Ausgleichen von Niveauunterschieden
 - Anrampen von Auffahrten und Übergängen
 - Verfüllen von breiten Rissen und Fugen
-

Eigenschaften

- **sofort befahrbar**
 - einbaufertig, muss weder erwärmt, gemischt noch mit Wasser besprüht werden
 - bei jeder Witterung, auch bei Frost, verarbeitbar
 - äusserst gute Verklebung mit dem bituminösen Untergrund **ohne Voranstrich**
 - frostunempfindlich
 - hohe Anfangsfestigkeit
 - hohe Zähigkeit
 - einsetzbar auf Asphaltbelägen aller Belastungsklassen
 - dauerhaft
 - auf Wunsch auch in WEINROT erhältlich
-

Technische Daten

Kornbereich/mm	0/3	0/5	0/8	0/11	0/16
max. Einbaustärke pro Arbeitsgang/mm	10 - 25	15 - 35	25 - 50	35 - 80	50 - 100
Deckelfarbe	weiss	rot	grün	blau	gelb
Verarbeitungstemperatur	+ 60° C bis - 40° C				

Verarbeitung

Untergrund	Von haftungshemmenden Teilen sowie Schmutz usw. befreien. Ränder der Reparaturstelle begradigen.
Applikation	ET Reparaturasphalt aus dem Gebinde auf die Reparaturstelle schaufeln und mit einer Kelle leicht überhöht, gleichmässig verteilen. Die maximale Einbaustärke pro Arbeitsgang einhalten. Mit einem Stampfer oder Rüttler (Vibroplatte) verdichten. Wir empfehlen, die fertiggestellte Oberfläche je nach Witterung abzusanden.
Reinigung	Werkzeug mit Wasser reinigen.

Verbrauch

ca. 18 kg/m² bei 10 mm Einbaustärke

Lieferform

25 kg-Kunststoffeimer mit wiederverschliessbarem Deckel.

Lagerung

Gut verschlossen und trocken aufbewahrt mind. 12 Monate. Unter 0° C das Produkt vor dem Einbau in einem geheizten Raum vorlagern.

Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Die Aussagen erfolgen aufgrund unserer Erfahrung und unserem besten Wissen. Sie sind jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Je nach Verarbeitungsbedingungen können die Angaben Streuungen unterworfen sein. Die Garantie beschränkt sich daher auf die Qualität der von uns gelieferten Produkte. Unser Beratungsdienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.

TI 08.2013