ROADPLAST 2K-ReparaturHarz

Produktbeschrieb

ROADPLAST 2K-ReparaturHarz ist ein schnellvernetzendes, dauerelastisches Spezialharz auf Acrylbasis.

Anwendungsbereiche

- Risse und Fugen dauerelastisch verschliessen
- Dünnbeschichtung von Industrieböden
- Füllung von exponierten Randsteinfugen
- Verguss von Induktionsschleifen zur Verkehrssteuerung

Eigenschaften

- Topfzeit: ca. 10 Minuten
- Verarbeitungszeit: ca. 5 Minuten
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Flexibel und dehnbar
- **Kein** Voranstrich nötig (kann auf Asphalt direkt appliziert werden)
- Rutschsichere Oberfläche
- Schwindfreie Aushärtung
- Farbe: Asphaltähnlich "blaugrau"
- Verschliessbare Rissbreiten: min 5 mm / max. 30 mm
- Werkzeugreinigung: Aceton, Nitroverdünnung o.ä.

Verarbeitung

Die zu sanierende Stelle (Fuge oder Riss) mit der **ROAD**Plast V-Form Diamanttrennscheibe aufschneiden und lose Asphaltstücke entfernen, damit später das Material bis zum Grund des Risses eindringen kann. Danach den Sanierbereich mit einem Stahlbesen kurz anrauen und anschliessend die Stelle mittels Druckluft o.ä. vom Staub befreien. Das Gebinde öffnen und gut durchrühren. Danach den Pulverhärter beigeben und nochmals alles gründlich mischen. Nun den Inhalt in die zu verschliessenden Risse geben und das überschüssige Material sofort mit einem Spachtel kurz glattstreichen. Mit feinem Quarzsand absanden. Nach ca. 10 Minuten Aushärtezeit ist die Stelle bereits voll belastbar und kann für den Verkehr freigegeben werden. Sollte nicht der gesamte Eimerinhalt benötigt werden, so kann die zur Verarbeitung ungefähr benötigte Menge in einen separaten Giessbecher gegeben werden. Anschliessend den Pulverhärter anteilsmässig hinzugeben, alles gründlich mischen und verarbeiten. Der restliche unverbrauchte Inhalt kann verschlossen und wiederverwendet werden.

Bodentemperatur: 0 - 30° C.

Das Mischungsverhältnis muss nicht penibel genau eingehalten werden.

Eberle Bautechnik AG | Gewerbestrasse 11 | 8162 Steinmaur | Telefon 044 884 61 61 | Fax 044 884 61 62 | E-Mail info@et-eberle.ch | www.et-eberle.ch

Verbrauch

Ca. 1,6 kg/dm³, durchschnittlich 1,0 kg pro Laufmeter Riss

Lieferform

15 kg Blecheimer + 0,5 kg Pulverhärter in Dose

Lagerung

Frostfrei bei 10 – 25° C, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt mind. 2 Jahre (auch nach dem Öffnen)

Gefahrenhinweis:

Es handelt sich um Gefahrengut laut ADR. Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt und arbeiten Sie mit Schutz (Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenspülwasser, etc.)

Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Die Aussagen erfolgen aufgrund unserer Erfahrung und unserem besten Wissen. Sie sind jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Je nach Verarbeitungsbedingungen können die Angaben Streuungen unterworfen sein. Die Garantie beschränkt sich daher auf die Qualität der von uns gelieferten Produkte. Unser Beratungsdienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.